



Glasurzusatz F 500

Best.-Nr. 14220

Glasurzusatz F 500 zur Herstellung einer pinselfähigen Flüssigglasur

Dieser Glasurzusatz ermöglicht auch mit dem Pinsel einen sehr gleichmäßigen Glasurauftrag, wie es sonst nur durch Tauchen oder Spritzen zu erreichen ist. Die so aufgebraute Glasur ist weitgehend griff- und wischfest beim Malen für Majolika- und Fayence-Technik.

Dieses Verfahren kann auf alle gebräuchlichen Glasuren angewendet werden. Außerdem hat das Produkt eine ausgezeichnete Stellwirkung. Glasuren setzen sich in Vorratsbehältern nicht ab.

Beispiel für 1 kg Glasurpulver:

Auf ca. 1 l Wasser werden ca. 15 g Glasurzusatz gegeben und dann kräftig gerührt. Nun gibt man das Glasurpulver hinzu und läßt das Ganze ca. 6 Stunden stehen. Danach wird nochmals kräftig aufgequirlt und das Gemisch abgeseibt.

Die Glasur wird mit einem weichen Pinsel gleichmäßig und satt aufgetragen. Nach dem Trocknen erfolgt ein zweiter und dritter Auftrag. Bei dick aufzutragenden Glasuren kann ggf. ein viertes Mal glasiert werden.

Die Angaben sind Richtwerte, die nach Bedarf verändert werden können. Das glasierte Stück muß vor dem Brand gut austrocknen. Auch bereits gebrannte Stücke können mehrmals überglasiert werden. Dann empfiehlt es sich, diese Stücke vor dem Nachglasieren auf 200°C zu erwärmen.

Der Glasurzusatz sollte gut verschlossen und trocken aufbewahrt werden.